

Anwendungs- / Verarbeitungshinweis

Technisches Datenblatt Metallkleber 2K

Artikelnummer:

151886

Sprachen:

de

Technisches Datenblatt

Berner Metallkleber 2K

Technische Daten:

Chemische Basis		Polyurethan
Farbe		schwarz
Dichte bei 20°C		
Komponente A		ca. 1,4 g/cm ³
Komponente B		ca. 1,7 g/cm ³
Standfestigkeit		gut
Hautbildung		ca. 10 Minuten
Klebfrei		ca. 30 min.
Handfestigkeit	bei 23°C bei 80°C	ca. 2 Std. ca. 10 min
Härtungszeit	bei 23°C	ca. 6 Std. (85% der Endfestigkeit)
Shore-A-Härte		ca. 90
Temperaturbeständigkeit		- 40°C bis + 80°C kurzzeitig +140 °C
Zugscherfestigkeit		13 MPa nach 2 Tage 23°C
Überlackierbarkeit		gut

Anwendungsbereich:

Zum Abdichten und Verkleben von Karosserie- und Tuningteilen
Das Produkt kann nach der Aushärtung mechanisch bearbeitet werden.

Hinweise für den Anwender:

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind. Ferner sollte in jedem Fall geprüft werden, ob das Produkt den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht.