

Anwendungs- / Verarbeitungshinweis

Technisches Datenblatt Polyester-Spachtel Fein

Artikelnummer:

148498, 148526

Sprachen:

de

Technisches Datenblatt

Polyester-Spachtel Fein

Technische Daten:

Chemische Basis	Füllstoff- und styrolhaltiges Polyesterharz
Spezifisches Gewicht	1,87 g/ccm
Farbe	weiss
Dosierung	Mischungsverhältnis von 100 Gewichtsanteilen Polyesterspachtelmasse und 2 – 3 Gewichtsanteilen Härterpaste darf nicht überschritten werden
Topfzeit	bei einer Raumtemperatur von +18°C - +20°C beträgt die Verarbeitungszeit 3 – 4 Minuten
Trockenzeit	bei einer Raumtemperatur von +18°C - +20°C beträgt die Wartezeit 20 – 30 Minuten bis die abspachtelte Fläche bearbeitet werden kann. Wärme verkürzt, Kälte verlängert die Trockenzeit.
Untergrund	Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Eine gute Haftung wird auf allen grob angeschliffenen Untergründen, wie z.B. Hölzer, Metalle und Polyesterlamine (nicht bei thermoplastischen Acrylsystemen) erreicht. Hinweis: Bei Verwendung auf Hölzer, dürfen diese nicht mit Lackfarben bzw. Lackschutzmittel vorbehandelt sein.

Hinweise für den Anwender:

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind. Ferner sollte in jedem Fall geprüft werden, ob das Produkt den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht.