

Anwendungs- / Verarbeitungshinweis

Technisches Datenblatt Scheibenvorlegeband

Artikelnummer:

882933

Sprachen:

de

Technisches Datenblatt

Berner Scheibenvorlegeband

Technische Daten:

Basis		Synthesekautschuk mit fest aufkaschierte Silikonfolie
Temperaturbeständigkeit		-30°C bis +80°C
Farbe		schwarz^
Breite		6 mm
Stärke (Höhe)		2 mm
Schwitzwasserbeständig		sehr gut

Schaumdaten:

Raumgewicht	ISO 845	ca. 30 kg/m ³
Zugfestigkeit	ISO 1926	längs 325 kPa quer 220 kPa
Bruchdehnung	ISO 1926	längs 125 % quer 115 %
Stauchhärte bei 50 % Stauchung	ISO 844	98 kPa
Druckverformrest 25 % / 22 h bei 23°C	ISO 1856-B	20 % (0,5 h nach Entlastung) 12 % (24 h nach Entlastung)

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflächen müssen trocken, öl-, fett- und staubfrei und in sich stabil sein. .

Hinweise für den Anwender:

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des Jeweiligen Produktes unerlässlich sind. Ferner sollte in jedem Fall geprüft werden, ob das Produkt den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht.