

Anwendungs- / Verarbeitungshinweis

Technisches Datenblatt Primer für Systemkleber

Artikelnummer:

5574

Sprachen:

de

Technisches Datenblatt

Berner Primer Loesemittelfr. Kleber 11 Art. Nr. 5574

Technische Daten:

Basis:	Siloxan, gelöst in Lösemittelgemisch
Dichte:	0,93 g/ml (DIN 53 479)
Konsistenz:	Dünnpflüssig
Trockenzeit:	ca. 60min
Flammpunkt:	+8°C
Verbrauch:	ca. 200ml/m ²
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +25°C

Anwendung:

Für alle porösen Untergründe.
Fugenflanken von Dehnungsfugen und Fugenflanken von porösen Untergründen mit erhöhter Wasserbelastung.

Verarbeitung:

Anbringen mit Pinsel. Fugenflanken müssen vor dem Primern fettfrei, sauber, trocken und frei von Staub sein. Anschließend sind die Fugen sorgfältig mit einem Pinsel zu grundieren. Der Primer muss vollständig getrocknet sein. Anbruchgebände gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Sicherheit:

Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise auf unseren Sicherheitsdatenblättern und auf unseren Gebindeetiketten. Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft zu beachten.

Hinweise für den Anwender:

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind. Ferner sollte in jedem Fall geprüft werden, ob das Produkt den geltenden Bestimmungen entspricht.