

Technical Specification Sheet

2K-Zargenschaum

Kurzbeschreibung:

2K-Zargenschnellschaum ist besonders geeignet für die Montage von Türzargen und Holztürfuttern.

Material: Zweikomponentiger Polyurethan-Schnellschaum ohne Treibmittel.

Farbe: Beige

Produktvorteile:

- patentierte gewinkelte Spritzdüse (D-GM) für saubere und schnelle Verarbeitung ohne Pappstreifen
- schneidbar nach 90 Sekunden
- hohe Ausbeute von bis zu 4,5 l
- nach 20 Min. kann die Tür eingehängt werden

Vorbereitung:

Die Untergründe müssen sauber und tragfähig sein. Lose Teile, Staub und Fett entfernen bzw. mit Putzgrund binden. Kartuschenspitze abschneiden und Mischrohr aufsetzen.

Verarbeitung:

Mischrohr und Verlängerungsröhrchen mit Winkeldüse auf Kartusche aufsetzen. Kartusche in Verarbeitungspistole einlegen und durch Betätigen des Abzughebels dosieren. Auspressen so langsam beginnen, dass der Schaum im Mischrohr leicht vorreagieren kann. Zügig ohne Unterbrechung verarbeiten und vollständig entleeren. Bei Kartuschenwechsel Mischrohr austauschen.

Wichtige Hinweise:

Nur in gut gelüfteten Räumen verarbeiten. Nicht rauchen! Augen schützen, Handschuhe und Arbeitskleidung tragen. Fußbodenbelag mit Papier oder Plastikfolie abdecken. Schaumspritzer sofort reinigen. Ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch entfernt werden. Nicht UV-beständig.

Vorbereitung:

Baustoffklasse	DIN	Klassifizierung
Rohdichte	4102	B2, P-NDS04-205
Schaumausbeute		ca. 50 kg/m ³
Klebfrei		ca. 4,5 l freigeschäumt
schneidbar		nach 60 Sekunden
entspreizbar		nach 90 Sekunden
Verarbeitungstemperatur		nach 20 Minuten
Untergrundtemperatur		+ 5 °C bis + 30 °C
Temperaturbeständigkeit		+ 5 °C
Lagerzeit		- 40 °C bis + 90 °C
Lagerung		6 Monate nach Produktion
		kühl, trocken, im aufrechten
		Karton (Kartuschenspitze
		nach unten)
Lagertemperatur		+ 5 °C bis + 30 °C