


Leistungserklärung

Artikelnummer:

114861, 132385, 134740, 136655, 143505, 180905

Sprachen:

de



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. B0004 – DE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Berner Multicompoundsystem MCS Diamond**

2. Verwendungszweck(e):

Produkt	Verwendungszweck (e)
Metalldübel zur Verwendung im Beton (hoch belastbar)	Zur Verankerung und/oder Unterstützung tragender Betonelemente oder schwerer Bauteile wie Bekleidungen und Unterdecken , siehe Anhang, insbesondere Anhänge B 1 bis B 10

3. Hersteller: Berner Trading Holding GmbH, Bernerstraße 6, 74653 Künzelsau, Deutschland

4. Bevollmächtigter: --

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **1**

6a. Harmonisierte Norm: ---

Notifizierte Stelle(n): ---

6b. Europäisches Bewertungsdokument: **ETAG 001; 2013-04**

Europäische Technische Bewertung: **ETA-11/0033; 2015-11-03**

Technische Bewertungsstelle: **DIBt**

Notifizierte Stelle(n): **1343 – MPA Darmstadt**

7. Erklärte Leistung(en):

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristische Werte unter statischen und quasi-statischen Einwirkungen für Bemessung nach TR 029 oder CEN/TS 1992-4:2009, Verschiebungen	Siehe Anhang, insbesondere Anhänge C 1 bis C 19
Charakteristische Werte für die seismischen Leistungskategorien C1 und C2 für die Bemessung nach Technical Report TR 045, Verschiebungen	Siehe Anhang, insbesondere Anhänge C 20 bis C 23

Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Der Dübel erfüllt die Anforderungen der Klasse A1
Feuerwiderstand	KLF

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: ---

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Armin Heß
Chairman of the Management Board

Künzelsau, 2015-11-10



- Diese Leistungserklärung wurde in verschiedenen Sprachversionen erstellt. Für den Fall unterschiedlicher Auslegung hat immer die englische Version Vorrang.
- Der Anhang enthält freiwillige und ergänzende Informationen in englischer Sprache. Diese gehen über die (sprachneutral angegebenen) gesetzlichen Anforderungen hinaus.

Leistungserklärung – Anhang 1/38

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Das BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond ist ein Verbunddübel, der aus einer Mörtelkartusche mit Injektionsmörtel MCS Diamond und einem Stahlteil besteht. Das Stahlteil besteht aus

- einer Ankerstange MCS Plus A in den Größen M8 bis M30,
- einem Innengewindeanker MCS Plus I in den Größen M8 bis M20,
- einem Betonstahl in den Größen $\phi = 8$ bis 40 mm oder
- einem Bewehrungsanker BRA in den Größen M12 bis M24.

Das Stahlteil wird in ein mit Injektionsmörtel gefülltes Bohrloch gesteckt und durch Verbund zwischen Stahlteil, Injektionsmörtel und Beton verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristische Werte unter statischen und quasi-statischen Einwirkungen für Bemessung nach TR 029 oder CEN/TS 1992-4:2009, Verschiebungen	Siehe Anhang C 1 bis C 19
Charakteristische Werte für die seismischen Leistungskategorien C1 und C2 für die Bemessung nach Technical Report TR 045, Verschiebungen	Siehe Anhang C 20 bis C 23

3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Der Dübel erfüllt die Anforderungen der Klasse A1
Feuerwiderstand	Keine Leistung bestimmt

3.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Bezüglich gefährlicher Stoffe können die Produkte im Geltungsbereich dieser Europäischen Technischen Bewertung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europäische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu erfüllen, müssen gegebenenfalls diese Anforderungen ebenfalls eingehalten werden

Leistungserklärung – Anhang 2/38

3.4 Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

Die wesentlichen Merkmale bezüglich Sicherheit bei der Nutzung sind unter der Grundanforderung Mechanische Festigkeit und Standsicherheit erfasst.

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage










Gemäß der Leitlinie für die europäisch technische Zulassung ETAG 001, April 2015, verwendet als Europäisches Bewertungsdokument (EAD) gemäß Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

Leistungserklärung – Anhang 3/38

<p>Einbauzustände</p>	
	<p>Ankerstange MCS Plus A Vorsteckmontage</p> <p>Ankerstange MCS Plus A Durchsteckmontage (Ringspalt mit Mörtel verfüllt)</p> <p>Innengewindehülse MCS Plus I Nur Vorsteckmontage</p> <p>Betonstahl</p> <p>Bewehrungsanker BRA Vorsteckmontage</p> <p>Bewehrungsanker BRA Durchsteckmontage (Ringspalt mit Mörtel verfüllt)</p>
<p>BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond</p>	
<p>Produktbeschreibung Einbauzustände</p>	<p>Anhang A 1</p>

Leistungserklärung – Anhang 4/38

<p>Mörtelkartusche (390 ml, 585 ml, 1100 ml, 1500 ml)</p> <p>Aufdruck: MCS Diamond, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum, Kolbenwegskala, Aushärte- und Verarbeitungszeiten (temperaturabhängig), Gefahrenhinweis, Größe, Volumen</p>  <p>Verschlusskappe</p> <p>1</p>	
<p>Statikmischer MCS Diamond S und MCS Diamond S für 585ml</p>  <p>Injektionshilfe</p>  <p>Verlängerungsschlauch</p> 	
<p>Ankerstange MCS Plus A Größe: M8, M10, M12, M14, M16, M20, M22, M24, M27, M30</p>  <p>2</p>	<p>Unterlegscheibe</p>  <p>3</p> <p>Sechskantmutter</p>  <p>4</p>
<p>Innengewindeanker MCS Plus I Größe: M8, M10, M12, M16, M20</p>  <p>5</p>	<p>Schraube</p>  <p>6</p> <p>Gewindestange</p>  <p>Unterlegscheibe</p>  <p>Sechskantmutter</p> 
<p>Betonstahl Größe: $\phi 8$, $\phi 10$, $\phi 12$, $\phi 14$, $\phi 16$, $\phi 18$, $\phi 20$, $\phi 22$, $\phi 24$, $\phi 25$, $\phi 26$, $\phi 28$, $\phi 30$, $\phi 32$, $\phi 34$, $\phi 36$, $\phi 40$</p>  <p>7</p> <p>Bewehrungsanker BRA Größe: M12, M16, M20, M24</p>  <p>8</p> <p>Setztiefenmarkierung</p> <p>Unterlegscheibe</p>  <p>Sechskantmutter</p> 	
<p>BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond</p>	
<p>Produktbeschreibung Kartusche/ Statikmischer/ Stahlteile</p>	<p>Anhang A 2</p>

Leistungserklärung – Anhang 5/38

Tabelle A1: Materialien				
Teil	Bezeichnung	Material		
1	Mörtelkartusche	Mörtel, Härter, Füllstoffe		
		Stahl, verzinkt	Nichtrostender Stahl A4	Hochkorrosionsbeständiger Stahl C
2	Ankerstange	Festigkeitsklasse 5.8 oder 8.8; EN ISO 898-1: 2013 verzinkt $\geq 5\mu\text{m}$, EN ISO 4042:1999 A2K oder feuerverzinkt EN ISO 10684:2004 $f_{uk} \leq 1000 \text{ N/mm}^2$ $A_5 > 12\%$ Bruchdehnung	Festigkeitsklasse 50, 70 oder 80 EN ISO 3506:2009 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362; 1.4062 EN 10088-1:2014 $f_{uk} \leq 1000 \text{ N/mm}^2$ $A_5 > 12\%$ Bruchdehnung	Festigkeitsklasse 50 oder 80 EN ISO 3506:2009 oder Festigkeitsklasse 70 mit $f_{yk} = 560 \text{ N/mm}^2$ 1.4565; 1.4529 EN 10088-1:2014 $f_{uk} \leq 1000 \text{ N/mm}^2$ $A_5 > 12\%$ Bruchdehnung
3	Unterlegscheibe ISO 7089:2000	verzinkt $\geq 5\mu\text{m}$, EN ISO 4042:1999 A2K oder feuerverzinkt EN ISO 10684:2004	1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088-1:2014	1.4565; 1.4529 EN 10088-1:2014
4	Sechskantmutter	Festigkeitsklasse 5 oder 8; EN ISO 898-2:2013 verzinkt $\geq 5\mu\text{m}$, ISO 4042:1999 A2K oder feuerverzinkt EN ISO 10684:2004	Festigkeitsklasse 50, 70 oder 80 EN ISO 3506:2009 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088-1:2014	Festigkeitsklasse 50, 70 oder 80 EN ISO 3506:2009 1.4565; 1.4529 EN 10088-1:2014
5	Innengewindehülse MCS Plus I	Festigkeitsklasse 5.8 EN ISO 898-1:2013 verzinkt $\geq 5\mu\text{m}$, ISO 4042:1999 A2K	Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506:2009 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088-1:2014	Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506-1:2009 1.4565; 1.4529 EN 10088-1:2014
6	Schraube oder Ankerstange/ Gewindestange für Innengewindehülse MCS Plus I	Festigkeitsklasse 5.8 oder 8.8; ISO 898-1:2013 verzinkt $\geq 5\mu\text{m}$, ISO 4042:1999 A2K	Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506:2009 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088-1:2014	Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506-1:2009 1.4565; 1.4529 EN 10088-1:2014
7	Betonstahl EN 1992-1-1:2004 und AC:2010, Annex C	Stäbe und Betonstähle vom Ring Klasse B oder C mit f_{yk} und k gemäß NDP oder NCL der EN 1992-1-1/NA:2013 $f_{uk} = f_{tk} = k \cdot f_{yk}$		
8	Bewehrungsanker BRA	Betonstahlteil: Stäbe und Betonstahl vom Ring Klasse B oder C mit f_{yk} und k gemäß NDP oder NCL der EN 1992-1-1/NA:2013 $f_{uk} = f_{tk} = k \cdot f_{yk}$	Gewindeteil: Festigkeitsklasse 70 ISO 3506:2009 1.4565; 1.4529 EN 10088-1:2014	
BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond				Anhang A 3
Produktbeschreibung Materialien				

Leistungserklärung – Anhang 6/38

Spezifizierung des Verwendungszwecks (Teil 1)									
Tabelle B1: Übersicht Nutzungskategorien und Leistungskategorien									
Beanspruchung der Verankerung		MCS Diamond mit ...							
		Ankerstange MCS Plus A		Innengewindeanker MCS Plus I		Betonstahl		Bewehrungsanker BRA	
									
Hammerbohren		Alle Größen							
Diamantbohren		Alle Größen							
Statische und quasi-statische Belastung, im	ungerissenen Beton	alle Größen	Tabellen: C1, C2, C9, C10,	alle Größen	Tabellen: C3, C4, C11, C12	alle Größen	Tabellen: C5, C6, C13, C14,	alle Größen	Tabellen: C7, C8, C15, C16,
	gerissenen Beton								
Seismische Leistungskategorie (nur Hammerbohren)	C1	M10 – M30	Tabelle C17	-----		φ 10 – φ 32	Tabelle C18	-----	
	C2	M12, M16, M20, M24	Tabelle C19			----	----		
Nutzungskategorie	trockener oder nasser Beton	alle Größen							
	wassergefülltes Bohrloch	alle Größen							
Einbautemperatur		+5°C bis +40°C							
Gebrauchstemperaturbereich	Temperaturbereich I	-40°C bis +60°C		Maximale Langzeittemperatur +35°C und maximale Kurzzeittemperatur +60°C)					
	Temperaturbereich II	-40°C bis +72°C		(Maximale Langzeittemperatur +50°C und maximale Kurzzeittemperatur +72°C)					
<p>Verankerungsgrund:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton nach EN 206:2013 Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 gemäß EN 206:2013 <p>Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):</p> <ul style="list-style-type: none"> Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume (verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbeständiger Stahl) Bauteile im Freien (einschließlich Industriatmosphäre und Meeresnähe) und in Feuchträumen, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbeständiger Stahl) Bauteile im Freien und in Feuchträumen, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen (hochkorrosionsbeständiger Stahl) <p>Anmerkung: Aggressive Bedingungen sind z. B. ständiges, abwechselndes Eintauchen in Meerwasser oder der Bereich der Spritzzone von Meerwasser, chlorhaltige Atmosphäre in Schwimmbadhallen oder Atmosphäre mit extremer chemischer Verschmutzung (z.B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder Straßentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).</p>									
BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond								Anhang B 1	
Verwendungszweck		Spezifikationen (Teil 1)							

Leistungserklärung – Anhang 7/38

<p>Spezifizierung des Verwendungszwecks (Teil 2)</p> <p>Bemessung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs. • Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten werden prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen angefertigt. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der Dübel angegeben. (z. B. Lage des Dübels zur Bewehrung oder zu den Auflagern). • Die Bemessung der Verankerungen unter statischer oder quasi-statischer Belastung wird durchgeführt in Übereinstimmung mit: EOTA Technical Report TR 029 "Bemessung von Verbunddübeln", Fassung September 2010 oder CEN/TS 1992-4:2009. • Verankerungen unter seismischer Einwirkung (gerissener Beton) werden bemessen in Übereinstimmung mit: <ul style="list-style-type: none"> - EOTA Technical Report TR 045 "Design of Metal Anchors under Seismic Action", Edition February 2013. - Die Verankerungen sind außerhalb kritischer Bereiche (z.B. plastische Gelenke) der Betonkonstruktion anzuordnen. - Eine Abstandsmontage oder die Montage auf Mörtelschicht ist für seismische Einwirkungen nicht erlaubt. <p>Einbau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbau des Dübels durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters. • Im Fall von Fehlbohrungen sind diese zu vermörteln. • Markieren und einhalten der effektiven Verankerungstiefe. • Überkopfmontage erlaubt. 	
<p>BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond</p>	<p>Anhang B 2</p>
<p>Verwendungszweck Spezifikationen (Teil 2)</p>	


Leistungserklärung – Anhang 8/38

Tabelle B2: Montagekennwerte für Ankerstangen

Größe	[-]	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M22	M24	M27	M30
Schlüsselweite	SW	13	17	19	22	24	30	32	36	41	46
Nomineller Bohrdurchmesser	d_0 [mm]	12	14	14	16	18	24	25	28	30	35
Tiefe des Bohrlochs	h_0 [mm]	$h_0 = h_{ef}$									
Effektive Verankerungstiefe	$h_{ef,min}$ [mm]	60	60	70	75	80	90	93	96	108	120
	$h_{ef,max}$ [mm]	160	200	240	280	320	400	440	480	540	600
Minimaler Achs- und Randabstand	$s_{min} = c_{min}$ [mm]	40	45	55	60	65	85	95	105	120	140
Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil ¹⁾	Vorsteckmontage d_f [mm]	9	12	14	16	18	22	24	26	30	33
	Durchsteckmontage d_f [mm]	14	16	16	18	20	26	28	30	33	40
Mindestdicke des Betonbauteils	h_{min} [mm]	$h_{ef} + 30 \geq 100$				$h_{ef} + 2d_0$					
Maximales Drehmoment	$T_{inst,max}$ [Nm]	10	20	40	50	60	120	135	150	200	300

¹⁾ Für größere Durchgangslöcher im Anbauteil siehe TR 029, 4.2.2.1 oder CEN/TS 1992-4-1:2009, 5.2.3.1

Ankerstange MCS Plus A



Prägung (an beliebiger Stelle):

- Festigkeitsklasse 8.8 oder hochkorrosionsbeständiger Stahl, Festigkeitsklasse 80: •
- Nichtrostender Stahl A4, Festigkeitsklasse 50 und hochkorrosionsbeständiger Stahl, Festigkeitsklasse 50: ••

Handelsübliche Gewindestange mit:

- Materialien, Abmessungen und mechanische Eigenschaften entsprechen Anlage A 3 Tabelle A1
- Prüfzeugnis 3.1entsprechend EN 10204:2004, die Nachweise sind zu aufzubewahren
- Markierung der Verankerungstiefe

BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond	Anhang B 3
Verwendungszweck Montagekennwerte Ankerstange	



Leistungserklärung – Anhang 9/38

Tabelle B3: Montagekennwerte Innengewindeanker MCS Plus I

Größe		M8	M10	M12	M16	M20
Ankerdurchmesser	d_H [mm]	12	16	18	22	28
Nomineller Bohrdurchmesser	d_0 [mm]	14	18	20	24	32
Bohrlochtiefe	h_0 [mm]	$h_0 = h_{ef}$				
Effektive Verankerungstiefe ($h_{ef} = L_H$)	h_{ef} [mm]	90	90	125	160	200
Maximales Drehmoment	$T_{inst,max}$ [Nm]	10	20	40	80	120
Minimaler Achs- und Randabstand	$s_{min} = c_{min}$ [mm]	55	65	75	95	125
Durchmesser des Durchganglochs im Anbauteil ¹⁾	d_f [mm]	9	12	14	18	22
Mindestdicke des Betonbauteils	h_{min} [mm]	120	125	165	205	260
Maximale Einschraubtiefe	$l_{E,max}$ [mm]	18	23	26	35	45
Minimale Einschraubtiefe	$l_{E,min}$ [mm]	8	10	12	16	20

¹⁾ Für größere Durchgangslöcher im Anbauteil siehe TR 029, 4.2.2.1 oder CEN/TS 1992-4-1:2009, 5.2.3.1

Innengewindeanker MCS Plus I



Prägung: Ankergröße
z.B.: **M10**
Nichtrostender Stahl zusätzlich **A4**
z.B.: **M10 A4**
Hochkorrosionsbeständiger Stahl
zusätzlich **C**
z.B.: **M10 C**


Befestigungsschraube oder Gewindestangen (einschliesslich Mutter und Unterlegscheibe) müssen den zugehörigen Materialien und Festigkeitsklassen gemäß Tabelle A1 entsprechen.

BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond

Verwendungszweck
Montagekennwerte Innengewindeanker MCS Plus I

Anhang B 4

Leistungserklärung – Anhang 10/38


Tabelle B4: Montagekennwerte Betonstahl										
Betonstahl	ϕ	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Nomineller Bohrdurchmesser	d_0 [mm]	12	14	16	18	20	25	25	30	30
Bohrlochtiefe	h_0 [mm]	$h_0 = h_{ef}$								
Effektive Verankerungstiefe	$h_{ef,min}$ [mm]	60	60	70	75	80	85	90	94	98
	$h_{ef,max}$ [mm]	160	200	240	280	320	360	400	440	480
Minimaler Achs- und Randabstand	$s_{min} = c_{min}$ [mm]	40	45	55	60	65	75	85	95	105
Mindestdicke des Betonbauteils	h_{min} [mm]	$h_{ef} + 30 \geq 100$		$h_{ef} + 2d_0$						
Betonstahl	ϕ	25	26	28	30	32	34	36	40	
Nomineller Bohrdurchmesser	d_0 [mm]	30	35	35	40	40	40	45	55	
Bohrlochtiefe	h_0 [mm]	$h_0 = h_{ef}$								
Effektive Verankerungstiefe	$h_{ef,min}$ [mm]	100	104	112	120	128	136	144	160	
	$h_{ef,max}$ [mm]	500	520	560	600	640	680	720	800	
Minimaler Achs- und Randabstand	$s_{min} = c_{min}$ [mm]	110	120	130	140	160	170	180	200	
Mindestdicke des Betonbauteils	h_{min} [mm]	$h_{ef} + 2d_0$								
Betonstahl										
										
<ul style="list-style-type: none"> • Mindestwert der bezogenen Rippenfläche $f_{R,min}$ gemäß EN 1992-1-1:2004+AC:2010 • Maximaler Außendurchmesser des Bewehrungsstabes gemessen über die Rippen ist <ul style="list-style-type: none"> ○ Nomineller Durchmesser des Betonstahls mit Rippen: $\phi + 2 * h$ ($h \leq 0,07 * \phi$) ○ (ϕ: Nomineller Durchmesser des Betonstahls; h: Rippenhöhe) 										
BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond									Anhang B 5	
Verwendungszweck Montagekennwerte Betonstahl										

Leistungserklärung – Anhang 11/38

Tabelle B5: Montagekennwerte Bewehrungsanker BRA					
Gewindedurchmesser		M12	M16	M20	M24
Nenn Durchmesser des Stabes	ϕ [mm]	12	16	20	25
Schlüsselweite	SW [mm]	19	24	30	36
Nomineller Bohrdurchmesser	d_0 [mm]	16	20	25	30
Tiefe des Bohrlochs ($h_0 = l_{e,ges}$)	h_0 [mm]	$h_{ef} + l_e$			
Effektive Verankerungstiefe	$h_{ef,min}$ [mm]	70	80	90	96
	$h_{ef,max}$ [mm]	140	220	300	380
Abstand Betonoberfläche zur Schweißstelle	l_e [mm]	100			
Minimaler Achs- und Randabstand	$s_{min} = c_{min}$ [mm]	55	65	85	105
Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil ¹⁾	Vorsteckmontage $\leq d_f$ [mm]	14	18	22	26
	Durchsteckmontage $\leq d_f$ [mm]	18	22	26	32
Mindestdicke des Betonbauteils	h_{min} [mm]	$h_0 + 30$ ≥ 100	$h_0 + 2d_0$		
Maximales Drehmoment	$T_{inst,max}$ [Nm]	40	60	120	150

¹⁾ Für größere Durchgangslöcher im Anbauteil siehe TR 029, 4.2.2.1 oder CEN/TS 1992-4-1:2009, 5.2.3.1

Bewehrungsanker BRA



Prägung: auf Kopf z. B.: BRA (für nichtrostenden Stahl);
BRA C (für hochkorrosionsbeständigen Stahl)

BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond	Anhang B 6
Verwendungszweck Montagekennwerte Bewehrungsanker BRA	

Leistungserklärung – Anhang 12/38

Tabelle B6: Kennwerte der Stahlbürste

Bohrdurchmesser	[mm]	12	14	16	18	20	24	25	28	30	32	35	40	45	55
Stahlbürsten- durchmesser d_b	[mm]	14	16	20		25	26	27	30	40			42	47	58



Tabelle B7: Maximal zulässige Verarbeitungszeit des Mörtels und minimale Wartezeit

Systemtemperatur [°C]	Maximale Verarbeitungszeit t_{work} [Minuten]	Minimale Aushärtezeit ¹⁾ t_{cure} [Stunden]
+5 bis +10	120	40
≥ +10 bis +20	30	18
≥ +20 bis +30	14	10
≥ +30 bis +40	7	5











¹⁾ In nassem Beton oder wassergefüllten Bohrlöchern sind die Aushärtezeiten zu verdoppeln.

BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond







Verwendungszweck
Reinigungswerkzeug
Verarbeitungs- und Aushärtezeiten

Anhang B 7








Leistungserklärung – Anhang 13/38

Montageanleitung Teil 1 Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (hammerbohren)	
1	 <p>Bohrloch erstellen. Bohrlochdurchmesser d_0 und Bohrlochtiefe h_0 siehe Tabellen B2, B3, B4, B5.</p>
2	 <p>Bohrloch reinigen: Bohrloch zweimal unter Verwendung ölfreier Druckluft ausblasen ($p > 6$ bar)</p> 
3	 <p>Bohrloch zweimal ausbürsten. Für Bohrlochdurchmesser ≥ 30 mm eine Bohrmaschine benutzen. Bei tiefen Bohrlöchern Verlängerung verwenden. Entsprechende Bürsten siehe Tabelle B6</p>
4	 <p>Bohrloch reinigen: Bohrloch zweimal unter Verwendung ölfreier Druckluft ausblasen ($p > 6$ bar)</p> 
Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (bohren mit Diamantbohrkrone)	
1	 <p>Bohrloch erstellen. Bohrlochdurchmesser d_0 und Bohrlochtiefe h_0 siehe Tabellen B2, B3, B4, B5.</p>  <p>Bohrkern brechen und herausziehen.</p>
2	 <p>Bohrloch spülen, bis das Wasser klar wird.</p>
3	 <p>Bohrloch zweimal unter Verwendung ölfreier Druckluft ausblasen ($p > 6$ bar)</p>
4	 <p>Bohrloch zweimal unter Verwendung einer Bohrmaschine ausbürsten. Entsprechende Bürsten siehe Tabelle B6</p>
5	 <p>Bohrloch zweimal unter Verwendung ölfreier Druckluft ausblasen ($p > 6$ bar)</p>
BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond	
Verwendungszweck Montageanleitung Teil 1	Anhang B 8

Leistungserklärung – Anhang 14/38

Montageanleitung Teil 2		
Kartuschenvorbereitung		
6		<p>Verschlusskappe abschrauben</p> <p>Statikmischer aufschrauben (die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).</p>
7		 <p>Kartusche in die Auspresspistole legen.</p>
8		 <p>Einen etwa 10 cm langen Strang auspressen, bis der Mörtel gleichmäßig grau gefärbt ist. Nicht gleichmäßig grauer Mörtel ist zu verwerfen.</p>
Mörtelinjektion		
9	 <p>Ca. 2/3 des Bohrlochs mit Mörtel füllen. Immer am Bohrlochgrund beginnen und Blasen vermeiden.</p>	 <p>Bei Bohrlochtiefen ≥ 150 mm Verlängerungsschlauch verwenden.</p>  <p>Bei Überkopfmontage, tiefen Löchern $h_0 > 250$ mm oder Bohrlochdurchmesser $d_0 \geq 40$ mm Injektionshilfe verwenden.</p>
BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond		Anhang B 9
Verwendungszweck Montageanleitung Teil 2		

Leistungserklärung – Anhang 15/38

Montageanleitung Teil 3	
Einbau Ankerstangen und Innengewindeanker MCS Plus I	
10	 <p>Nur saubere und ölfreie Verankerungselemente verwenden. Setztiefe des Ankers markieren. Die Gewindestange oder den Innengewindeanker mit leichten Drehbewegungen in das Bohrloch schieben. Nach dem Setzen des Befestigungselementes muss Überschussmörtel aus dem Bohrlochmund austreten.</p>
	 <p>Bei Überkopfmontage die Ankerstange mit Keilen fixieren bis der Mörtel auszuhärten beginnt.</p>  <p>Bei Durchsteckmontage den Ringspalt mit Mörtel verfüllen.</p>
11	 <p>Aushärtezeit abwarten t_{cure} siehe Tabelle B7.</p>  <p>Montage des Anbauteils $T_{inst,max}$ siehe Tabellen B2 und B3.</p>
Einbau Betonstähle und Bewehrungsanker BRA	
10	 <p>Nur sauberen und ölfreien Betonstahl oder BRA verwenden. Die Setztiefe markieren. Mit leichten Drehbewegungen den Betonstahl oder den Bewehrungsanker BRA kräftig bis zur Setztiefenmarkierung in das gefüllte Bohrloch schieben.</p> <p>Nach dem Erreichen der Setztiefenmarkierung muss Überschussmörtel aus dem Bohrlochmund austreten.</p>
11	 <p>Aushärtezeit abwarten t_{cure} siehe Tabelle B7.</p>  <p>Montage des Anbauteils $T_{inst,max}$ siehe Tabelle B5.</p>
BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond	
Verwendungszweck Montageanleitung Teil 3	Anhang B 10

Leistungserklärung – Anhang 16/38

Tabelle C1: Charakteristische Werte für die Zugtragfähigkeit von Ankerstangen (ungerissener Beton)													
Größe			M8	M10	M12	M14	M16	M20	M22	M24	M27	M30	
Montage- sicherheits- faktor	trockener und nasser Beton	$\gamma_2 =$	1,0						1,2				
	wassergefülltes Bohrloch	γ_{inst}	1,4										
Stahlversagen													
Charakteristischer Stahlwiderstand		$N_{Rk,s}$	[kN]		$A_s \cdot f_{uk}$								
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch													
Rechnerischer Durchmesser		d	[mm]	8	10	12	14	16	20	22	24	27	30
Charakteristische Verbundtragfähigkeit in ungerissemem Beton C20/25													
Hammerbohren (trockener und nasser Beton)													
Temperaturbereich I ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	16	16	15	14	14	13	13	13	12	12
Temperaturbereich II ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	15	14	14	13	13	12	12	12	11	11
Hammerbohren (wassergefülltes Bohrloch)													
Temperaturbereich I ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	16	16	15	13	13	11	11	10	10	9
Temperaturbereich II ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	15	14	14	13	12	11	10	10	9	9
Diamantbohren (trockener und nasser Beton)													
Temperaturbereich I ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	16	15	13	12	12	10	10	10	9	9
Temperaturbereich II ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	15	14	12	11	11	10	9	9	8	8
Diamantbohren (wassergefülltes Bohrloch)													
Temperaturbereich I ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	16	15	13	12	12	10	10	10	9	9
Temperaturbereich II ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	15	14	12	11	11	10	9	9	8	8
Faktor gemäß CEN/TS 1992-4:2009 Abschnitt 6.2.2.3		k_{ucr}	[-]	10,1									
Erhöhungsfaktor für τ_{Rk}		Ψ_c	C25/30	[-]	1,02								
			C30/37	[-]	1,04								
			C35/45	[-]	1,06								
			C40/50	[-]	1,07								
			C45/55	[-]	1,08								
			C50/60	[-]	1,09								
Versagen durch Spalten													
Randabstand	$c_{cr,sp}$	$h / h_{ef} \geq 2,0$	[mm]	1,0 h_{ef}									
		$2,0 > h / h_{ef} > 1,3$	[mm]	4,6 $h_{ef} - 1,8 h$									
		$h / h_{ef} \leq 1,3$	[mm]	2,26 h_{ef}									
Achsabstand	$s_{cr,sp}$		[mm]	2 $c_{cr,sp}$									
¹⁾ Siehe Anhang B 1													
BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond										Anhang C 1			
Leistungen Charakteristische Werte für statische oder quasi-statische Zugbelastung von Gewindestangen (ungerissener Beton)													

Leistungserklärung – Anhang 17/38

Tabelle C1.1: Charakteristische Werte für die Zugtragfähigkeit von Ankerstangen (gerissener Beton)													
Größe			M8	M10	M12	M14	M16	M20	M22	M24	M27	M30	
Montage-sicherheits-faktor	trockener und nasser Beton	$\gamma_2 =$	1,0						1,2				
	wassergefülltes Bohrloch	γ_{inst}	1,2						1,4				
Stahlversagen													
Charakteristischer Stahlwiderstand		$N_{Rk,s}$	[kN]		$A_s \cdot f_{uk}$								
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch													
Rechnerischer Durchmesser		d	[mm]	8	10	12	14	16	20	22	24	27	30
Charakteristische Verbundtragfähigkeit in gerissenem Beton C20/25													
Hammerbohren und diamantbohren (trockener und nasser Beton)													
Temperaturbereich I ¹⁾		$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm ²]	7	7	7	7	6	6	7	7	7	7
Temperaturbereich II ¹⁾		$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm ²]	7	7	7	7	6	6	7	7	7	7
Hammerbohren und diamantbohren (wassergefülltes Bohrloch)													
Temperaturbereich I ¹⁾		$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm ²]	6	7,5	7,5	7	6	6	6	6	6	6
Temperaturbereich II ¹⁾		$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm ²]	6	7	7	7	6	6	6	6	6	6
Faktor gemäß CEN/TS 1992-4:2009 Abschnitt 6.2.2.3		k_{cr}	[-]	7,2									
Erhöhungsfaktor für τ_{Rk}	ψ_c	C25/30	[-]	1,02									
		C30/37	[-]	1,04									
		C35/45	[-]	1,06									
		C40/50	[-]	1,07									
		C45/55	[-]	1,08									
		C50/60	[-]	1,09									
Versagen durch Spalten													
Randabstand	$c_{cr,sp}$	$h / h_{ef} \geq 2,0$	[mm]	$1,0 h_{ef}$									
		$2,0 > h / h_{ef} > 1,3$	[mm]	$4,6 h_{ef} - 1,8 h$									
		$h / h_{ef} \leq 1,3$	[mm]	$2,26 h_{ef}$									
Achsabstand	$s_{cr,sp}$		[mm]	$2 c_{cr,sp}$									
¹⁾ Siehe Anhang B 1													
BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond										Anhang C 2			
Leistungen Charakteristische Werte für statische oder quasi-statische Zugbelastung von Ankerstangen (gerissener Beton)													

Leistungserklärung – Anhang 18/38

Tabelle C2: Charakteristische Werte für die Quertragfähigkeit von Ankerstangen												
Größe			M8	M10	M12	M14	M16	M20	M22	M24	M27	M30
Montagesicherheitsfaktor	$\gamma_2 = \gamma_{inst}$	[-]	1,0									
Stahlversagen ohne Hebelarm												
Charakteristischer Stahlwiderstand	$V_{Rk,s}$	[kN]	$0,5 \cdot A_s \cdot f_{uk}$									
Duktilitätsfaktor gemäß CEN/TS 1992-4-5:2009 Abschnitt 6.3.2.1	k_2	[-]	0,8									
Stahlversagen mit Hebelarm												
Charakteristisches Biegemoment ¹⁾	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	$1,2 \cdot W_{el} \cdot f_{uk}$									
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite												
Faktor k gemäß TR029 Abschnitt 5.2.3.3 bzw. k_3 gemäß CEN/TS 1992-4-5:2009 Abschnitt 6.3.3	$k_{(3)}$	[-]	2,0									
Betonkantenbruch												
Der Wert h_{ef} für die Berechnung in den Gleichungen (5.8a) und (5.8b) des Technical Report TR 029 ist begrenzt durch:			$\min(h_{ef}, 8d)$									
Rechnerischer Durchmesser	d	[mm]	8	10	12	14	16	20	22	24	27	30
BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond											Anhang C 3	
Leistungen Charakteristische Werte für statische oder quasi-statische Querkzugbelastung von Ankerstangen												

Leistungserklärung – Anhang 19/38

Tabelle C3: Charakteristische Werte für die Zugtragfähigkeit von Innengewindeanker MCS Plus I (ungerissener Beton)

Größe				M8	M10	M12	M16	M20	
Montage- sicherheits- faktor	trockener und nasser Beton	γ_2	[-]	1,0			1,2		
	wassergefülltes Bohrloch	γ_{inst}	[-]	1,2			1,4		
Stahlversagen									
Charakteristischer Stahlwiderstand mit Schraube			$N_{Rk,s}$	[kN]	$A_s \cdot f_{uk}$				
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch									
Rechnerischer Durchmesser			d	[mm]	12	16	18	22	28
Charakteristische Verbundtragfähigkeit in ungerissenem Beton C20/25									
Hammerbohren (trockener und nasser Beton)									
Temperaturbereich I ¹⁾			$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	15	14	14	13	12
Temperaturbereich II ¹⁾			$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	14	13	13	12	11
Hammerbohren (wassergefülltes Bohrloch)									
Temperaturbereich I ¹⁾			$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	14	12	12	11	10
Temperaturbereich II ¹⁾			$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	13	12	11	10	9
Diamantbohren (trockener und nasser Beton)									
Temperaturbereich I ¹⁾			$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	13	12	11	10	9
Temperaturbereich II ¹⁾			$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	12	11	10	9	8
Diamantbohren (wassergefülltes Bohrloch)									
Temperaturbereich I ¹⁾			$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	13	12	11	10	9
Temperaturbereich II ¹⁾			$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	12	11	10	9	8
Faktor gemäß CEN/TS 1992-4:2009 Abschnitt 6.2.2.3			k_{ucr}	[-]	10,1				
Erhöhungsfaktor für τ_{Rk}	Ψ_c	C25/30	[-]	1,02					
		C30/37	[-]	1,04					
		C35/45	[-]	1,06					
		C40/50	[-]	1,07					
		C45/55	[-]	1,08					
		C50/60	[-]	1,09					
Versagen durch Spalten									
Randabstand	$c_{cr,sp}$	$h/h_{ef} \geq 2,0$	[mm]	1,0 h_{ef}					
		$2,0 > h / h_{ef} > 1,3$	[mm]	4,6 h_{ef} – 1,8 h					
		$h/h_{ef} \leq 1,3$	[mm]	2,26 h_{ef}					
Achsabstand	$s_{cr,sp}$		[mm]	2 $c_{cr,sp}$					

¹⁾ Siehe Anhang B 1

BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond

Leistungen

Charakteristische Werte für die statische oder quasi-statische Zugbelastung von Innengewindeanker MCS Plus I (ungerissener Beton)

Anhang C 4

Leistungserklärung – Anhang 20/38

Tabelle C3.1: Charakteristische Werte für die Zugtragfähigkeit von Innengewindeanker MCS Plus I (gerissener Beton)

Größe				M8	M10	M12	M16	M20
Montage-sicherheitsfaktor	Trockener und nasser Beton	$\gamma_2 =$	[-]	1,0			1,2	
	Wassergefülltes Bohrloch	γ_{inst}	[-]	1,2			1,4	
Stahlversagen								
Charakteristischer Stahlwiderstand mit Schraube		$N_{Rk,s}$	[kN]	$A_s \cdot f_{uk}$				
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch								
Rechnerischer Durchmesser		d_H	[mm]	12	16	18	22	28
Charakteristische Verbundtragfähigkeit in gerissenem Beton C20/25								
Hammerbohren und diamantbohren (trockener und nasser Beton)								
Temperaturbereich I ¹⁾		$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm ²]	7	6	6	7	7
Temperaturbereich II ¹⁾		$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm ²]	7	6	6	7	7
Hammerbohren und diamantbohren (wassergefülltes Bohrloch)								
Temperaturbereich I ¹⁾		$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm ²]	7	6,5	6	6	6
Temperaturbereich II ¹⁾		$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm ²]	7	6	6	6	6
Faktor gemäß CEN/TS 1992-4:2009 Abschnitt 6.2.2.3		k_{cr}	[-]	7,2				
Erhöhungsfaktor für τ_{Rk}	Ψ_c	C25/30	[-]	1,02				
		C30/37	[-]	1,04				
		C35/45	[-]	1,06				
		C40/50	[-]	1,07				
		C45/55	[-]	1,08				
		C50/60	[-]	1,09				
Versagen durch Spalten								
Randabstand	$c_{cr,sp}$	$h / h_{ef} \geq 2,0$	[mm]	$1,0 h_{ef}$				
		$2,0 > h / h_{ef} > 1,3$	[mm]	$4,6 h_{ef} - 1,8 h$				
		$h / h_{ef} \leq 1,3$	[mm]	$2,26 h_{ef}$				
Achsabstand	$s_{cr,sp}$		[mm]	$2 c_{cr,sp}$				

¹⁾ Siehe Anhang B 1

BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond		Anhang C 5
Leistungen Charakteristische Werte für die statische oder quasi-statische Zugbelastung von Innengewindeanker MCS Plus I (gerissener Beton)		

Leistungserklärung – Anhang 21/38

Tabelle C4: Charakteristische Werte für die Quertragfähigkeit von Innengewindeanker MCS Plus I

Größe	M8	M10	M12	M16	M20
Montagesicherheitsfaktor $\gamma_2 = \gamma_{inst}$ [-]	1,0				
Stahlversagen ohne Hebelarm					
Charakteristischer Stahlwiderstand mit Schraube $V_{Rk,s}$ [kN]	$0,5 \cdot A_s \cdot f_{uk}$				
Duktilitätsfaktor gemäß CEN/TS 1992-4-5:2009 Abschnitt 6.3.2.1 k_2 [-]	0,8				
Stahlversagen mit Hebelarm					
Charakteristischer Stahlwiderstand mit Schraube $M^0_{Rk,s}$ [Nm]	$1,2 \cdot W_{el} \cdot f_{uk}$				
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite					
Faktor k gemäß TR029 Abschnitt 5.2.3.3 bzw. k_3 gemäß CEN/TS 1992-4-5:2009 Abschnitt 6.3.3 $k_{(3)}$ [-]	2,0				
Betonkantenbruch					
Der Wert h_{ef} für die Berechnung in den Gleichungen (5.8a) und (5.8b) des Technical Report TR 029 ist begrenzt durch:	min (h_{ef} , 8d)				
Rechnerischer Durchmesser d [mm]	12	16	18	22	28

BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond

Leistungen

Charakteristische Werte für die statische oder quasi-statische Quertragfähigkeit von Innengewindeankern MCS Plus I

Anhang C 6

Leistungserklärung – Anhang 22/38

Tabelle C5: Charakteristische Werte für die Zugtragfähigkeit von Betonstahl
(hammerbohren; ungerissener Beton; ϕ 8- ϕ 24)

Betonstahl			ϕ	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Montage- sicherheits- faktor	trockener und nasser Beton	$\gamma_2 =$	[-]	1,0							1,2	
	wassergefülltes Bohrloch	γ_{inst}	[-]	1,4								
Stahlversagen												
Charakteristischer Stahlwiderstand		$N_{Rk,s}$	[kN]	$A_s \cdot f_{uk}$								
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch												
Rechnerischer Durchmesser			[mm]	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Charakteristische Verbundtragfähigkeit in ungerissenem Beton												
Hammerbohren (trockener und nasser Beton)												
Temperaturbereich I ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	16	16	15	14	14	14	13	13	13
Temperaturbereich II ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	15	14	14	13	13	13	12	12	12
Hammerbohren (wassergefülltes Bohrloch)												
Temperaturbereich I ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	16	16	14	13	12	12	11	11	10
Temperaturbereich II ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	15	14	13	12	11	12	11	10	10
Faktor gemäß CEN/TS 1992- 4:2009 Abschnitt 6.2.2.3		k_{ucr}	[-]	10,1								
Erhöhungsfaktor für τ_{Rk}		ψ_c	C25/30	[-]	1,02							
			C30/37	[-]	1,04							
			C35/45	[-]	1,06							
			C40/50	[-]	1,07							
			C45/55	[-]	1,08							
			C50/60	[-]	1,09							
Versagen durch Spalten												
Randabstand $c_{cr,sp}$		$h / h_{ef} \geq 2,0$	[mm]	$1,0 h_{ef}$								
		$2,0 > h / h_{ef} > 1,3$	[mm]	$4,6 h_{ef} - 1,8 h$								
		$h / h_{ef} \leq 1,3$	[mm]	$2,26 h_{ef}$								
Achsabstand		$s_{cr,sp}$	[mm]	$2 c_{cr,sp}$								

¹⁾ Siehe Anhang B 1

BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond

Leistungen

Charakteristische Werte für statische oder quasi-statische Zugbelastung von
Betonstahl (hammerbohren; ungerissener Beton; ϕ 8- ϕ 24)

Anhang C 7

Leistungserklärung – Anhang 23/38

Tabelle C5.1: Charakteristische Werte für die Zugtragfähigkeit von Betonstahl
(hammerbohren; ungerissener Beton; ϕ 25- ϕ 40)

Betonstahl		ϕ	25	26	28	30	32	34	36	40
Montage- sicherheits- faktor	trockener und nasser Beton	γ_2	[-]							
	wassergefülltes Bohrloch	γ_{inst}	[-]							
Stahlversagen										
Charakteristischer Stahlwiderstand		$N_{Rk,s}$	[kN]		$A_s \cdot f_{uk}$					
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch										
Rechnerischer Durchmesser		[mm]	25	26	28	30	32	34	36	40
Charakteristische Verbundtragfähigkeit in ungerissem Beton										
Hammerbohren (trockener und nasser Beton)										
Temperaturbereich I ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$ [N/mm ²]	13	13	13	12	12	12	12	12
Temperaturbereich II ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$ [N/mm ²]	12	11	11	11	11	11	11	10
Hammerbohren (wassergefülltes Bohrloch)										
Temperaturbereich I ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$ [N/mm ²]	10	10	10	9	9	9	8	8
Temperaturbereich II ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$ [N/mm ²]	9	9	9	9	8	8	8	8
Faktor gemäß CEN/TS 1992- 4:2009 Abschnitt 6.2.2.3		k_{ucr}	[-]							
Erhöhungsfaktor für τ_{Rk}	C25/30	[-]	1,02							
	C30/37	[-]	1,04							
	C35/45	[-]	1,06							
	C40/50	[-]	1,07							
	C45/55	[-]	1,08							
	C50/60	[-]	1,09							
Versagen durch Spalten										
Randabstand $c_{cr,sp}$	$h / h_{ef} \geq 2,0$	[mm]	$1,0 h_{ef}$							
	$2,0 > h / h_{ef} > 1,3$	[mm]	$4,6 h_{ef} - 1,8 h$							
	$h / h_{ef} \leq 1,3$	[mm]	$2,26 h_{ef}$							
Achsabstand	$s_{cr,sp}$	[mm]	$2 c_{cr,sp}$							

¹⁾ Siehe Anhang B 1

BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond

Leistungen

Charakteristische Werte für statische oder quasi-statische Zugbelastung von
Betonstahl (hammerbohren; ungerissener Beton; ϕ 25- ϕ 40)

Anhang C 8

Leistungserklärung – Anhang 24/38

Tabelle C5.2: Charakteristische Werte für die Zugtragfähigkeit von Betonstahl
(diamantbohren; ungerissener Beton; ϕ 8- ϕ 24)

Betonstahl			ϕ	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Montage- sicherheits- faktor	trockener und nasser Beton	γ_2	[-]	1,0							1,2	
	wassergefülltes Bohrloch	γ_{inst}	[-]	1,4								
Stahlversagen												
Charakteristischer Stahlwiderstand		$N_{Rk,s}$	[kN]	$A_s \cdot f_{uk}$								
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch												
Rechnerischer Durchmesser			[mm]	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Charakteristische Verbundtragfähigkeit in ungerissenem Beton C20/25												
Diamantbohren (trockener und nasser Beton)												
Temperaturbereich I ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	16	15	13	12	12	10	10	10	10
Temperaturbereich II ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	15	14	12	11	11	10	10	9	9
Diamantbohren (wassergefülltes Bohrloch)												
Temperaturbereich I ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	16	15	13	12	12	11	10	10	10
Temperaturbereich II ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	15	14	12	11	11	10	10	9	9
Faktor gemäß CEN/TS 1992- 4:2009 Abschnitt 6.2.2.3		k_{ucr}	[-]	10,1								
Erhöhungsfaktor für τ_{Rk}		ψ_c	C25/30	1,02								
			C30/37	1,04								
			C35/45	1,06								
			C40/50	1,07								
			C45/55	1,08								
			C50/60	1,09								
Versagen durch Spalten												
Randabstand $c_{cr,sp}$		$h / h_{ef} \geq 2,0$	[mm]	1,0 h_{ef}								
		$2,0 > h / h_{ef} > 1,3$	[mm]	4,6 $h_{ef} - 1,8 h$								
		$h / h_{ef} \leq 1,3$	[mm]	2,26 h_{ef}								
Achsabstand		$s_{cr,sp}$	[mm]	2 $c_{cr,sp}$								

¹⁾ Siehe Anhang B 1

BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond

Leistungen
Charakteristische Werte für statische oder quasi-statische Zugbelastung von
Betonstahl (diamantbohren; ungerissener Beton; ϕ 8- ϕ 24)

Anhang C 9

Leistungserklärung – Anhang 25/38

Tabelle C5.3: Charakteristische Werte für die Zugtragfähigkeit von Betonstahl
(diamantbohren; ungerissener Beton; ϕ 25- ϕ 40)

Betonstahl		ϕ	25	26	28	30	32	34	36	40		
Montage- sicherheits- faktor	trockener und nasser Beton	$\gamma_2 =$	[-]								1,2	
	wassergefülltes Bohrloch	γ_{inst}	[-]								1,4	
Stahlversagen												
Charakteristischer Stahlwiderstand		$N_{Rk,s}$	[kN]		$A_s \cdot f_{uk}$							
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch												
Rechnerischer Durchmesser		d	[mm]								25 26 28 30 32 34 36 40	
Charakteristische Verbundtragfähigkeit in ungerissenenem Beton C20/25												
Diamantbohren (trockener und nasser Beton)												
Temperaturbereich I ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]		9	9	9	9	8	8	8	7
Temperaturbereich II ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]		9	8	8	8	8	7	7	7
Diamantbohren (wassergefülltes Bohrloch)												
Temperaturbereich I ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]		9	9	9	9	8	8	8	7
Temperaturbereich II ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]		9	8	8	8	8	7	7	7
Faktor gemäß CEN/TS 1992-4:2009 Abschnitt 6.2.2.3		k_{ucr}	[-]		10,1							
Erhöhungsfaktor für τ_{Rk}	ψ_c	C25/30	[-]		1,02							
		C30/37	[-]		1,04							
		C35/45	[-]		1,06							
		C40/50	[-]		1,07							
		C45/55	[-]		1,08							
		C50/60	[-]		1,09							
Versagen durch Spalten												
Randabstand $c_{cr,sp}$	$h / h_{ef} \geq 2,0$	[mm]	1,0 h_{ef}									
	$2,0 > h / h_{ef} > 1,3$	[mm]	4,6 h_{ef} – 1,8 h									
	$h / h_{ef} \leq 1,3$	[mm]	2,26 h_{ef}									
Achsabstand	$s_{cr,sp}$	[mm]	2 $c_{cr,sp}$									

¹⁾ Siehe Anhang B 1

BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond

Leistungen

Charakteristische Werte für statische oder quasi-statische Zugbelastung von Betonstahl (diamantbohren; ungerissener Beton; ϕ 25- ϕ 40)

Anhang C 10

Leistungserklärung – Anhang 26/38

Tabelle C5.4: Charakteristische Werte für die Zugtragfähigkeit von Betonstahl (hammerbohren und diamantbohren; gerissener Beton; ϕ 8- ϕ 24)													
Betonstahl			ϕ	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Montage- sicherheits- faktor	trockener und nasser Beton	γ_2 =	[-]	1,0						1,2			
	wassergefülltes Bohrloch	γ_{inst}	[-]	1,2				1,4					
Stahlversagen													
Charakteristischer Stahlwiderstand			$N_{Rk,s}$	[kN]	$A_s \cdot f_{uk}$								
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch													
Rechnerischer Durchmesser			d [mm]	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Charakteristische Verbundtragfähigkeit in gerissenem Beton C20/25													
Hammerbohren und diamantbohren (trockener und nasser Beton)													
Temperaturbereich I ¹⁾			$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm ²]	7	7	7	7	6	6	6	7	7
Temperaturbereich II ¹⁾			$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	7	7	7	7	6	6	6	7	7
Hammerbohren und diamantbohren (wassergefülltes Bohrloch)													
Temperaturbereich I ¹⁾			$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm ²]	6	7,5	6,5	6,5	6,5	6	6	6	6
Temperaturbereich II ¹⁾			$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm ²]	6	6,5	6,5	6	6	6	6	6	6
Faktor gemäß CEN/TS 1992- 4:2009 Abschnitt 6.2.2.3			k_{cr}	[-]	7,2								
Erhöhungsfaktor für τ_{Rk}	Ψ_c	C25/30	[-]	1,02									
		C30/37	[-]	1,04									
		C35/45	[-]	1,06									
		C40/50	[-]	1,07									
		C45/55	[-]	1,08									
		C50/60	[-]	1,09									
Versagen durch Spalten													
Randabstand $c_{cr,sp}$	$h / h_{ef} \geq 2,0$	[mm]	1,0 h_{ef}										
	$2,0 > h / h_{ef} > 1,3$	[mm]	4,6 $h_{ef} - 1,8 h$										
	$h / h_{ef} \leq 1,3$	[mm]	2,26 h_{ef}										
Achsabstand	$s_{cr,sp}$	[mm]	2 $c_{cr,sp}$										
¹⁾ Siehe Anhang B 1													
BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond										Anhang C 11			
Leistungen Charakteristische Werte für statische oder quasi-statische Zugbelastung von Betonstahl (hammerbohren und diamantbohren; gerissener Beton; ϕ 8- ϕ 24)													

Leistungserklärung – Anhang 27/38

Tabelle C5.5: Charakteristische Werte für die Zugtragfähigkeit von Betonstahl
(hammerbohren und diamantbohren; gerissener Beton; ϕ 25- ϕ 40)

Betonstahl			ϕ	25	26	28	30	32	34	36	40	
Montage- sicherheits- faktor	trockener und nasser Beton	γ_2	[-]	1,2								
	wassergefülltes Bohrloch	γ_{inst}	[-]	1,4								
Stahlversagen												
Charakteristischer Stahlwiderstand			$N_{Rk,s}$	[kN]	$A_s \cdot f_{uk}$							
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch												
Rechnerischer Durchmesser			d	[mm]	25	26	28	30	32	34	36	40
Charakteristische Verbundtragfähigkeit in gerissenem Beton C20/25												
Hammerbohren und diamantbohren (trockener und nasser Beton)												
Temperaturbereich I ¹⁾			$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm ²]	7	7	7	7	5	5	5	5
Temperaturbereich II ¹⁾			$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm ²]	7	7	7	7	5	5	5	5
Hammerbohren und diamantbohren (wassergefülltes Bohrloch)												
Temperaturbereich I ¹⁾			$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm ²]	6	6	6	6	5	5	5	5
Temperaturbereich II ¹⁾			$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm ²]	6	6	6	6	5	5	5	5
Faktor gemäß CEN/TS 1992-4:2009 Abschnitt 6.2.2.3			k_{cr}	[-]	7,2							
Erhöhungsfaktor für τ_{Rk}	Ψ_c	C25/30	[-]	1,02								
		C30/37	[-]	1,04								
		C35/45	[-]	1,06								
		C40/50	[-]	1,07								
		C45/55	[-]	1,08								
		C50/60	[-]	1,09								
Versagen durch Spalten												
Randabstand $c_{cr,sp}$			$h / h_{ef} \geq 2,0$	[mm]	1,0 h_{ef}							
			$2,0 > h / h_{ef} > 1,3$	[mm]	4,6 $h_{ef} - 1,8 h$							
			$h / h_{ef} \leq 1,3$	[mm]	2,26 h_{ef}							
Achsabstand			$s_{cr,sp}$	[mm]	2 $c_{cr,sp}$							

¹⁾ Siehe Anhang B 1

BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond

Leistungen

Charakteristische Werte für statische oder quasi-statische Zugbelastung von Betonstahl (hammerbohren und diamantbohren; gerissener Beton; ϕ 25- ϕ 40)

Anhang C 12

Leistungserklärung – Anhang 28/38

Tabelle C6: Charakteristische Werte für die Quertragfähigkeit von Betonstahl (ϕ 8- ϕ 24)

Größe	ϕ	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Montagesicherheitsfaktor $\gamma_2 = \gamma_{inst}$	[-]	1,0									
Stahlversagen ohne Hebelarm											
Charakteristischer Stahlwiderstand $V_{Rk,s}$	[kN]	$0,5 \cdot A_s \cdot f_{uk}$									
Duktilitätsfaktor gemäß CEN/TS 1992-4-5:2009 Abschnitt 6.3.2.1	k_2	[-]									
Stahlversagen mit Hebelarm											
Charakteristisches Biegemoment $M^0_{Rk,s}$	[Nm]	$1,2 \cdot W_{el} \cdot f_{uk}$									
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite											
Faktor k gemäß TR029 Abschnitt 5.2.3.3 bzw. k_3 gemäß CEN/TS 1992-4-5:2009 Abschnitt 6.3.3	$k_{(3)}$	[-]									
Betonkantenbruch											
Der Wert h_{ef} für die Berechnung in den Gleichungen (5.8a) und (5.8b) des Technical Report TR 029 ist begrenzt durch:	min (h_{ef} ; 8d)										
Rechnerischer Durchmesser d	[mm]	8	10	12	14	16	18	20	22	24	

Tabelle C6.1: Charakteristische Werte für die Quertragfähigkeit von Betonstahl (ϕ 25- ϕ 40)

Größe	ϕ	25	26	28	30	32	34	36	40	
Montagesicherheitsfaktor $\gamma_2 = \gamma_{inst}$	[-]	1,0								
Stahlversagen ohne Hebelarm										
Charakteristischer Stahlwiderstand $V_{Rk,s}$	[kN]	$0,5 \cdot A_s \cdot f_{uk}$								
Duktilitätsfaktor gemäß CEN/TS 1992-4-5:2009 Abschnitt 6.3.2.1	k_2	[-]								
Stahlversagen mit Hebelarm										
Charakteristisches Biegemoment $M^0_{Rk,s}$	[Nm]	$1,2 \cdot W_{el} \cdot f_{uk}$								
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite										
Faktor k gemäß TR029 Abschnitt 5.2.3.3 bzw. k_3 gemäß CEN/TS 1992-4-5:2009 Abschnitt 6.3.3	$k_{(3)}$	[-]								
Betonkantenbruch										
Der Wert h_{ef} für die Berechnung in den Gleichungen (5.8a) und (5.8b) des Technical Report TR 029 ist begrenzt durch:	min (h_{ef} ; 8d)									
Rechnerischer Durchmesser d	[mm]	25	26	28	30	32	34	36	40	

BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond

Leistungen
Charakteristische Werte für statische oder quasi-statische Querzugbelastung von Betonstahl

Anhang C 13

Leistungserklärung – Anhang 29/38

Tabelle C7: Charakteristische Werte für die Zugtragfähigkeit von Bewehrungsankern BRA (ungerissener Beton)							
Größe			M12	M16	M20	M24	
Montage-sicherheits-faktor	trockener und nasser Beton	$\gamma_2 =$	[-]	1,0		1,2	
	wassergefülltes Bohrloch	γ_{inst}		1,2		1,4	
Stahlversagen							
Charakteristischer Stahlwiderstand		$N_{Rk,s}$	[kN]	$A_s \cdot f_{uk}$			
Teilsicherheitsfaktor		$\gamma_{Ms,N}^{2)}$	[-]	1,4			
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch							
Rechnerischer Durchmesser		d	[mm]	12	16	20	25
Charakteristische Verbundtragfähigkeit in ungerissemem Beton C20/25							
Hammerbohren (trockener und nasser Beton)							
Temperaturbereich I ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	15	14	13	13
Temperaturbereich II ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	14	13	12	12
Hammerbohren (wassergefülltes Bohrloch)							
Temperaturbereich I ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	15	13	11	10
Temperaturbereich II ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	14	12	11	10
Diamantbohren (trockener und nasser Beton)							
Temperaturbereich I ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	13	12	10	10
Temperaturbereich II ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	12	11	10	9
Diamantbohren (wassergefülltes Bohrloch)							
Temperaturbereich I ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	13	12	10	10
Temperaturbereich II ¹⁾		$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	12	11	10	9
Faktor gemäß CEN/TS 1992-4:2009 Abschnitt 6.2.2.3		k_{ucr}	[-]	10,1			
Erhöhungsfaktor für τ_{Rk}	ψ_c	C25/30	[-]	1,02			
		C30/37	[-]	1,04			
		C35/45	[-]	1,06			
		C40/50	[-]	1,07			
		C45/55	[-]	1,08			
		C50/60	[-]	1,09			
Versagen durch Spalten							
Randabstand	$c_{cr,sp}$	$h / h_{ef} \geq 2,0$	[mm]	1,0 h_{ef}			
		$2,0 > h / h_{ef} > 1,3$	[mm]	4,6 $h_{ef} - 1,8 h$			
		$h / h_{ef} \leq 1,3$	[mm]	2,26 h_{ef}			
Achsabstand	$s_{cr,sp}$		[mm]	2 $c_{cr,sp}$			
¹⁾ Siehe Anhang B 1							
²⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen							
BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond						Anhang C 14	
Leistungen Charakteristische Werte für statische oder quasi-statische Zugbelastung von Bewehrungsankern BRA (ungerissener Beton)							

Leistungserklärung – Anhang 30/38

Tabelle C7.1: Charakteristische Werte für die Zugtragfähigkeit von Bewehrungsankern BRA (hammer- und diamantbohren; gerissener Beton)						
Größe			M12	M16	M20	M24
Montage-sicherheits-faktor	trockener und nasser Beton	γ_2	[-]	1,0		1,2
	wassergefülltes Bohrloch	γ_{inst}				
Stahlversagen						
Charakteristischer Stahlwiderstand		$N_{Rk,s}$	[kN]	$A_s \cdot f_{uk}$		
Teilsicherheitsfaktor		$\gamma_{Ms,N}^{2)}$	[-]	1,4		
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch						
Rechnerischer Durchmesser	d	[mm]	12	16	20	25
Charakteristische Verbundtragfähigkeit in gerissenenem Beton C20/25						
Hammerbohren und Diamantbohren (trockener und nasser Beton)						
Temperaturbereich I ¹⁾	$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm ²]	7	6	6	7
Temperaturbereich II ¹⁾	$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm ²]	7	6	6	7
Hammerbohren und Diamantbohren (wassergefülltes Bohrloch)						
Temperaturbereich I ¹⁾	$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm ²]	8	8	6	6
Temperaturbereich II ¹⁾	$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm ²]	8	7	6	6
Faktor gemäß CEN/TS 1992-4:2009 Abschnitt 6.2.2.3		k_{cr}	[-]	7,2		
Erhöhungsfaktor für τ_{Rk}	ψ_c	C25/30	[-]	1,02		
		C30/37	[-]	1,04		
		C35/45	[-]	1,06		
		C40/50	[-]	1,07		
		C45/55	[-]	1,08		
		C50/60	[-]	1,09		
Versagen durch Spalten						
Randabstand	$c_{cr,sp}$	$h / h_{ef} \geq 2,0$	[mm]	1,0 h_{ef}		
		$2,0 > h / h_{ef} > 1,3$	[mm]	4,6 $h_{ef} - 1,8 h$		
		$h / h_{ef} \leq 1,3$	[mm]	2,26 h_{ef}		
Achsabstand	$s_{cr,sp}$	[mm]	2 $c_{cr,sp}$			
¹⁾ Siehe Anhang B 1 ²⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen						
BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond						Anhang C 15
Leistungen Charakteristische Werte für statische oder quasi-statische Zugbelastung von Bewehrungsankern BRA (hammer- und diamantbohren; gerissener Beton)						

Leistungserklärung – Anhang 31/38

Tabelle C8: Charakteristische Werte für die Quertragfähigkeit von Bewehrungsankern BRA

Größe			M12	M16	M20	M24
Montagesicherheitsfaktor	$\gamma_z = \gamma_{inst}$	[-]	1,0			
Stahlversagen ohne Hebelarm						
Charakteristischer Stahlwiderstand	$V_{Rk,s}$	[kN]	$0,5 \cdot A_s \cdot f_{uk}$			
Teilsicherheitsfaktor	$\gamma_{Ms,V}^{1)}$	[-]	1,56			
Duktilitätsfaktor gemäß CEN/TS 1992-4-5:2009 Abschnitt 6.3.2.1	k_2	[-]	0,8			
Stahlversagen mit Hebelarm						
Charakteristisches Biegemoment	$M_{Rk,s}^0$	[Nm]	$1,2 \cdot W_{el} \cdot f_{uk}$			
Teilsicherheitsfaktor	$\gamma_{Ms,V}^{1)}$	[-]	1,56			
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite						
Faktor k gemäß TR029 Abschnitt 5.2.3.3 bzw. k_3 gemäß CEN/TS 1992-4-5:2009 Abschnitt 6.3.3	$k_{(3)}$	[-]	2,0			
Betonkantenbruch						
Der Wert h_{er} für die Berechnung in den Gleichungen (5.8a) und (5.8b) des Technical Report TR 029 ist begrenzt durch:			min (h_{er} ; 8d)			
Rechnerischer Durchmesser	d	[mm]	12	16	20	25

¹⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen

BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond

Leistungen

Charakteristische Werte für statische oder quasi-statische Querzugbelastung von Bewehrungsankern BRA

Anhang C 16

Leistungserklärung – Anhang 32/38

Tabelle C9: Verschiebungen unter Zuglast für Ankerstangen¹⁾

Größe	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30	
Ungerissener und gerissener Beton; Temperaturbereich I, II									
Verschiebung δ_{N0} - Faktor	[mm/(N/mm ²)]	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13
Verschiebung $\delta_{N\infty}$ - Faktor	[mm/(N/mm ²)]	0,13	0,14	0,15	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19

¹⁾ Ermittlung der Verschiebung für Bemessungslast

$$\delta_{N0} = \delta_{N0} - \text{Faktor} \cdot \tau$$

$$\delta_{N\infty} = \delta_{N\infty} - \text{Faktor} \cdot \tau$$

(τ : Bemessungswert der Verbundspannung)

Tabelle C10: Verschiebungen unter Querlast für Ankerstangen¹⁾

Größe	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30	
Ungerissener und gerissener Beton; Temperaturbereich I, II									
Verschiebung δ_{V0} - Faktor	[mm/kN]	0,18	0,15	0,12	0,09	0,07	0,06	0,05	0,05
Verschiebung $\delta_{V\infty}$ - Faktor	[mm/kN]	0,27	0,22	0,18	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07

¹⁾ Ermittlung der Verschiebung für Bemessungslast

$$\delta_{V0} = \delta_{V0} - \text{Faktor} \cdot V$$

$$\delta_{V\infty} = \delta_{V\infty} - \text{Faktor} \cdot V$$

(V : Bemessungswert der Querlast)

Tabelle C11: Verschiebungen unter Zuglast für Innengewindeanker MCS Plus I¹⁾

Größe	M8	M10	M12	M16	M20	
Ungerissener und gerissener Beton; Temperaturbereich I, II						
Verschiebung δ_{N0} - Faktor	[mm/(N/mm ²)]	0,09	0,10	0,10	0,11	0,19
Verschiebung $\delta_{N\infty}$ - Faktor	[mm/(N/mm ²)]	0,13	0,15	0,15	0,17	0,19

¹⁾ Ermittlung der Verschiebung für Bemessungslast

$$\delta_{N0} = \delta_{N0} - \text{Faktor} \cdot \tau$$

$$\delta_{N\infty} = \delta_{N\infty} - \text{Faktor} \cdot \tau$$

(τ : Bemessungswert der Verbundspannung)

Tabelle C12: Verschiebungen unter Querlast für Innengewindeanker MCS Plus I¹⁾

Größe	M8	M10	M12	M16	M20	
Ungerissener und gerissener Beton; Temperaturbereich I, II						
Verschiebung δ_{V0} - Faktor	[mm/kN]	0,12	0,09	0,08	0,07	0,05
Verschiebung $\delta_{V\infty}$ - Faktor	[mm/kN]	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08

¹⁾ Ermittlung der Verschiebung für Bemessungslast

$$\delta_{V0} = \delta_{V0} - \text{Faktor} \cdot V$$

$$\delta_{V\infty} = \delta_{V\infty} - \text{Faktor} \cdot V$$

(V : Bemessungswert der Querlast)

BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond	Anhang C 17
Leistungen Verschiebungen Ankerstangen und Innengewindeankern MCS Plus I	

Leistungserklärung – Anhang 33/38

Tabelle C13: Verschiebungen unter Zuglast für Betonstahl¹⁾

Größe	ϕ	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Ungerissener und gerissener Beton; Temperaturbereich I, II										
Verschiebung δ_{N0} - Faktor	[mm/(N/mm ²)]	0,07	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12
Verschiebung $\delta_{N\infty}$ - Faktor	[mm/(N/mm ²)]	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18
Größe	ϕ	25	26	28	30	32	34	36	40	
Ungerissener und gerissener Beton; Temperaturbereich I, II										
Verschiebung δ_{N0} - Faktor	[mm/(N/mm ²)]	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	
Verschiebung $\delta_{N\infty}$ - Faktor	[mm/(N/mm ²)]	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,22	

¹⁾ Ermittlung der Verschiebung für Bemessungslast

$$\delta_{N0} = \delta_{N0} \text{- Faktor} \cdot \tau$$

$$\delta_{N\infty} = \delta_{N\infty} \text{- Faktor} \cdot \tau$$

(τ : Bemessungswert der Verbundspannung)

Tabelle C14: Verschiebungen unter Querlast für Betonstahl¹⁾

Größe	ϕ	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Ungerissener und gerissener Beton; Temperaturbereich I, II										
Verschiebung δ_{V0} - Faktor	[mm/kN]	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
Verschiebung $\delta_{V\infty}$ - Faktor	[mm/kN]	0,27	0,22	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09
Größe	ϕ	25	26	28	30	32	34	36	40	
Ungerissener und gerissener Beton; Temperaturbereich I, II										
Verschiebung δ_{V0} - Faktor	[mm/kN]	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	
Verschiebung $\delta_{V\infty}$ - Faktor	[mm/kN]	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	

¹⁾ Ermittlung der Verschiebung für Bemessungslast

$$\delta_{V0} = \delta_{V0} \text{- Faktor} \cdot V$$

$$\delta_{V\infty} = \delta_{V\infty} \text{- Faktor} \cdot V$$

(V : Bemessungswert der Querlast)

BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond

Leistungen
Verschiebungen Betonstahl

Anhang C 18

Leistungserklärung – Anhang 34/38

Tabelle C15: Verschiebungen unter Zuglast für Bewehrungsanker BRA¹⁾

Größe	ϕ	12	16	20	24	
Ungerissener und gerissener Beton; Temperaturbereich I, II						
Verschiebung	δ_{N0} - Faktor	[mm/(N/mm ²)]	0,09	0,10	0,11	0,12
Verschiebung	$\delta_{N\infty}$ - Faktor	[mm/(N/mm ²)]	0,13	0,16	0,16	0,18

¹⁾ Ermittlung der Verschiebung für Bemessungslast

$$\delta_{N0} = \delta_{N0} \text{- Faktor} \cdot \tau$$

$$\delta_{N\infty} = \delta_{N\infty} \text{- Faktor} \cdot \tau$$

(τ : Bemessungswert der Verbundspannung)

Tabelle C16: Verschiebungen unter Querlast für Bewehrungsanker BRA¹⁾

Größe	ϕ	12	16	20	24	
Ungerissener und gerissener Beton; Temperaturbereich I, II						
Verschiebung	δ_{V0} - Faktor	[mm/kN]	0,12	0,09	0,07	0,06
Verschiebung	$\delta_{V\infty}$ - Faktor	[mm/kN]	0,18	0,14	0,11	0,09

¹⁾ Ermittlung der Verschiebung für Bemessungslast

$$\delta_{V0} = \delta_{V0} \text{- Faktor} \cdot V$$

$$\delta_{V\infty} = \delta_{V\infty} \text{- Faktor} \cdot V$$

(V : Bemessungswert der Querlast)

BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond

Leistungen
Verschiebungen Bewehrungsanker BRA

Anhang C 19

Leistungserklärung – Anhang 35/38

Tabelle C17A: Charakteristische Werte für Ankerstangen MCS Plus A für die seismische Leistungskategorie C1 im hammergebohrten Bohrloch

Größe				M10	M12	M14	M16	M20	M22	M24	M27	M30
Montage- sicherheits-beiwert	Trockener und nasser Beton	$\gamma_2 =$	[-]	1,0					1,2			
	Wassergefülltes Bohrloch	γ_{inst}	[-]	1,4								
Charakteristische Zugtragfähigkeit, Stahlversagen												
$N_{Rk,s,C1}$	Verzinkter Stahl	Festigkeits- klasse	5.8	29	43	58	79	123	152	177	230	281
			8.8	47	68	92	126	196	243	282	368	449
[kN]	Nichtrostender Stahl A4 und Stahl C	Festigkeits- klasse	50	29	43	58	79	123	152	177	230	281
			70	41	59	81	110	172	212	247	322	393
			80	47	68	92	126	196	243	282	368	449
$\gamma_{M,s,C1}^{1)}$	Verzinkter Stahl	Festigkeits- klasse	5.8	1,50								
			8.8	1,50								
[-]	Nichtrostender Stahl A4 und Stahl C	Festigkeits- klasse	50	2,86								
			70	1,50 ²⁾ / 1,87								
			80	1,6								
Charakteristische Verbundtragfähigkeit, kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch												
(trockener und nasser Beton)												
Temperaturbereich I ³⁾			$\tau_{Rk,C1}$	[N/mm ²]	7,0	7,0	6,7	6,5	5,7	6,7	6,7	6,7
Temperaturbereich II ³⁾			$\tau_{Rk,C1}$	[N/mm ²]	7,0	7,0	6,7	5,7	5,7	6,7	6,7	6,7
(wassergefülltes Bohrloch)												
Temperaturbereich I ³⁾			$\tau_{Rk,C1}$	[N/mm ²]	7,5	7,5	6,5	5,7	5,7	6,7	5,7	5,7
Temperaturbereich II ³⁾			$\tau_{Rk,C1}$	[N/mm ²]	6,8	6,8	6,5	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Charakteristische Quertragfähigkeit, Stahlversagen ohne Hebelarm												
$V_{Rk,s,C1}^{1)}$	Verzinkter Stahl	Festigkeits- klasse	5.8	15	21	29	39	61	76	89	115	141
			8.8	23	34	46	63	98	122	141	184	225
[kN]	Nichtrostender Stahl A4 und Stahl C	Festigkeits- klasse	50	15	21	29	39	61	76	89	115	141
			70	20	30	40	55	86	107	124	161	197
			80	23	34	46	63	98	122	141	184	225
Montagesicherheitsfaktor		$\gamma_2 = \gamma_{inst}$	[-]	1,0								

¹⁾ Für Gewindestangen MCS Plus A beträgt der Duktilitätsfaktor für Stahl 1,0

²⁾ $f_{uk} = 700 \text{ N/mm}^2$; $f_{yk} = 560 \text{ N/mm}^2$

³⁾ Siehe Anhang B 1

BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond

Leistungen
Charakteristische Werte unter seismischer Einwirkung (Leistungskategorie C1) für Ankerstangen MCS Plus A

Anhang C 20

Leistungserklärung – Anhang 36/38

Tabelle C17B: Charakteristische Werte für Standard Gewindestangen für die seismische Leistungskategorie C1 im hammergebohrten Bohrloch

Größe			M10	M12	M14	M16	M20	M22	M24	M27	M30	
Montagesicherheitsbeiwert			Siehe Tabelle C17A									
Charakteristischer Zugtragfähigkeit, Stahlversagen			Siehe Tabelle C17A									
Charakteristische Verbundtragfähigkeit, Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch			Siehe Tabelle C17A									
Charakteristische Quertragfähigkeit, Stahlversagen ohne Hebelarm												
$V_{Rk,s,C1}$	Verzinkter Stahl	Festigkeitsklasse	5.8	11	15	20	27	43	53	62	81	99
			8.8	16	24	32	44	69	85	99	129	158
[kN]	Nichtrostender Stahl A4 und Stahl C	Festigkeitsklasse	50	11	15	20	27	43	53	62	81	99
			70	14	21	28	39	60	75	87	113	138
			80	16	24	32	44	69	85	99	129	158
Montagesicherheitsfaktor			$\gamma_2 = \gamma_{inst}$ [-]			1,0						

BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond

Leistungen

Charakteristische Werte unter seismischer Einwirkung (Leistungskategorie C1) für Standard Gewindestangen

Anhang C 21

Leistungserklärung – Anhang 37/38

Tabelle C18: Charakteristische Werte für Betonstähle für die seismische Leistungskategorie C1 im hammergebohrten Bohrloch

Betonstahl			ϕ	10	12	14	16	18	20	22	24
Montage- sicherheits- beiwert	Trockener und nasser Beton	$\gamma_2 =$	[-]	1,0						1,2	
	Wassergefülltes Bohrloch	γ_{inst}	[-]	1,2					1,4		
Charakteristischer Zugtragfähigkeit, Stahlversagen											
$N_{Rk,s,C1}$			[kN]	44	63	85	111	140	173	209	249
Charakteristische Verbundtragfähigkeit, Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch											
(trockener und nasser Beton)											
Temperaturbereich I ¹⁾			$\tau_{Rk,C1}$ [N/mm ²]	7,0	7,0	6,7	5,7	5,7	5,7	6,7	6,7
Temperaturbereich II ¹⁾			$\tau_{Rk,C1}$ [N/mm ²]	7,0	7,0	6,7	5,7	5,7	5,7	6,7	6,7
(wassergefülltes Bohrloch)											
Temperaturbereich I ¹⁾			$\tau_{Rk,C1}$ [N/mm ²]	7,5	7,0	6,5	5,7	5,7	5,7	6,7	5,7
Temperaturbereich II ¹⁾			$\tau_{Rk,C1}$ [N/mm ²]	6,8	6,8	5,8	5,8	5,7	5,7	5,7	5,7
Charakteristische Quertragfähigkeit, Stahlversagen ohne Hebelarm											
$V_{Rk,s,C1}$			[kN]	15	22	30	39	49	61	74	88
Montagesicherheitsfaktor			$\gamma_2 = \gamma_{inst}$	[-] 1,0							

Betonstahl			ϕ	25	26	28	30	32
Montage- sicherheits- beiwert	Trockener und nasser Beton	$\gamma_2 =$	[-]	1,2				
	Wassergefülltes Bohrloch	γ_{inst}	[-]	1,4				
Charakteristischer Zugtragfähigkeit, Stahlversagen								
$N_{Rk,s,C1}$			[kN]	270	292	339	389	443
Charakteristische Verbundtragfähigkeit, Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch								
(trockener und nasser Beton)								
Temperaturbereich I ¹⁾			$\tau_{Rk,C1}$ [N/mm ²]	6,7	6,7	6,7	6,7	4,8
Temperaturbereich II ¹⁾			$\tau_{Rk,C1}$ [N/mm ²]	6,7	6,7	6,7	6,7	4,8
(wassergefülltes Bohrloch)								
Temperaturbereich I ¹⁾			$\tau_{Rk,C1}$ [N/mm ²]	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Temperaturbereich II ¹⁾			$\tau_{Rk,C1}$ [N/mm ²]	5,7	5,7	5,7	5,7	4,8
Charakteristische Quertragfähigkeit, Stahlversagen ohne Hebelarm								
$V_{Rk,s,C1}$			[kN]	95	102	119	137	155
Montagesicherheitsfaktor			$\gamma_2 = \gamma_{inst}$	[-] 1,0				

¹⁾ Siehe Anhang B 1

BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond

Leistungen
Charakteristische Werte unter seismischer Einwirkung (Leistungskategorie C1) für Betonstahl

Anhang C 22

Leistungserklärung – Anhang 38/38

Tabelle C19: Charakteristische Werte für Ankerstangen MCS Plus A und Standard Gewindestangen für die seismische Leistungskategorie C2 im hammergebohrten Bohrloch

Größe				M12	M16	M20	M24	
Montage-sicherheits-beiwert	Trockener und nasser Beton	$\gamma_2 =$	[-]	1,0			1,2	
	Wassergefülltes Bohrloch	γ_{inst}	[-]	1,2		1,4		
Charakteristischer Zugtragfähigkeit, Stahlversagen								
$N_{Rk,s,C2}$	Verzinkter Stahl	Festigkeits-klasse	5.8	39	72	108	177	
			8.8	61	116	173	282	
[kN]	Nichtrostender Stahl A4 und Stahl C	Festigkeits-klasse	50	39	72	108	177	
			70	53	101	152	247	
			80	61	116	173	282	
Charakteristische Verbundtragfähigkeit, kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch (trockener und nasser Beton)								
Temperaturbereich I ¹⁾			$\tau_{Rk,C2}$	[N/mm ²]	2,2	3,5	1,8	2,4
Temperaturbereich II ¹⁾			$\tau_{Rk,C2}$	[N/mm ²]	2,2	3,5	1,8	2,4
Charakteristische Verbundtragfähigkeit, kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch (wassergefülltes Bohrloch)								
Temperaturbereich I ¹⁾			$\tau_{Rk,C2}$	[N/mm ²]	2,3	3,5	1,8	2,1
Temperaturbereich II ¹⁾			$\tau_{Rk,C2}$	[N/mm ²]	2,3	3,5	1,8	2,1
Verschiebungen								
$\delta_{N,(DLS)}$ - Faktor ³⁾				[mm/(N/mm ²)]	0,09	0,10	0,11	0,12
$\delta_{N,(ULS)}$ - Faktor ³⁾				[mm/(N/mm ²)]	0,15	0,17	0,17	0,18
Charakteristischer Quertragfähigkeit, Stahlversagen ohne Hebelarm								
$V_{Rk,s,C2}$	Verzinkter Stahl	Festigkeits-klasse	5.8	14	27	43	62	
			8.8	22	44	69	99	
[kN]	Nichtrostender Stahl A4 und Stahl C	Festigkeits-klasse	50	14	27	43	62	
			70	20	39	60	87	
			80	22	44	69	99	
Montagesicherheitsfaktor			$\gamma_2 = \gamma_{inst}$	[-]	1,0			
Verschiebungen								
$\delta_{V,(DLS)}$ - Faktor ⁴⁾				[mm/kN]	0,18	0,10	0,07	0,06
$\delta_{V,(ULS)}$ - Faktor ⁴⁾				[mm/kN]	0,25	0,14	0,11	0,09

¹⁾ Siehe Anhang B 1

²⁾ Für Ankerstangen MCS Plus A beträgt der Duktilitätsfaktor für Stahl 1,0

³⁾ Berechnung der Verschiebung

$$\delta_{N,(DLS)} = \delta_{N,(DLS)}\text{-Faktor} \cdot \tau;$$

$$\delta_{N,(ULS)} = \delta_{N,(ULS)}\text{-Faktor} \cdot \tau;$$

(τ : Bemessungswert der Verbundspannung)

⁴⁾ Berechnung der Verschiebung

$$\delta_{V,(DLS)} = \delta_{V,(DLS)}\text{-Faktor} \cdot V;$$

$$\delta_{V,(ULS)} = \delta_{V,(ULS)}\text{-Faktor} \cdot V;$$

(V : Bemessungswert der Querlast)

BERNER Multiverbundsystem MCS Diamond

Leistungen

Charakteristische Werte unter seismischer Einwirkung (Leistungskategorie C2) für Ankerstangen MCS Plus A und Standard Gewindestangen

Anhang C 23