

Anwendungs- / Verarbeitungshinweis

Technisches Datenblatt Strukturkleber 2K

Artikelnummer:

40826

Sprachen:

de

Technisches Datenblatt

Berner Strukturkleber 2K

Technische Daten:

Chemische Basis	Polyurethan, lösungsmittelfrei
Farbe	grau
Dichte Komponente A	1,18 g/cm ³
Dichte Komponente B	1,60 g/cm ³
Mischungsverhältnis	1:1 nach Volumen
Standfestigkeit	gut
Topfzeit	30 Minuten
Härte Shore D	ca. 76
Zugscherfestigkeit	18 N/mm ²
Belastbar (leicht)	8-12 Std.
Endfestigkeit	90% nach 24 Std.
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +25 °C

Eigenschaften:

- Punktschweißbar innerhalb 30 Minuten
- Nach Aushärtung schleifbar
- Überlackierbar
- Silikonfrei

Anwendungsbereich:

Zur Verklebung von Karosserieteilen, Seitenwänden, Reparaturblechverklebung, Türbleche und als Korrosionsschutz zwischen verschweißten oder gebördelten Karosserieteilen

Hinweise für den Anwender:

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind. Ferner sollte in jedem Fall geprüft werden, ob das Produkt den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht.