

Anwendungs- / Verarbeitungshinweis

Technisches Datenblatt Sprühkleber Power

Artikelnummer:

107218

Sprachen:

de

Technisches Datenblatt

Berner Sprühkleber Power

Technische Daten:

Chemische Charakterisierung	Klebstoff auf Kunstkautschuk Basis, Lösemittel und Druckgas Dimethylether
Flammpunkt (DIN 51755)	< -40 °C
Geruch	Charakteristisch
Farbe	hellbeige bis farblos transparent
Dichte	ca. 0,70 g/cm ³
Konsistenz	sprühfähig
Temperaturbeständig	-25 °C bis +70 °C
Verbrauch	ca. 150 – 250 g/m ² (bei beidseitigem Klebstoffauftrag, je nach Beschaffenheit des Untergrundes und der Auftragsweise)
Beständigkeit	beständig gegen Wasser, bedingt beständig gegen Benzin, nicht beständig gegen Ester, Ketone, Aromaten, Chlorkohlenwasserstoffe

Eigenschaften:

Berner Sprühkleber Power ist ein lösungsmittelhaltiger Klebstoff mit einer sehr hohen Sofortklebekraft, der aus der Spraydose verarbeitet wird. Er wird als Kontakt- oder als Haftklebstoff angewendet. Das Produkt ist frei von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) und Chlorkohlenwasserstoffen (CKW).

Anwendungsbereich:

Zum Verkleben von Materialien wie Gewebe, Polyether- /Polyesterschäume, Moosgummischaumprofile, Dämmstoffmaterialien, Leder und Kunstleder, Filz, Pappe miteinander oder auf Gummi, Metall (roh, phosphatiert, eingebrannt, grundiert und lackiert), Holzwerkstoffe oder Polyesterwerkstoffe.

Hinweis:

Ist nicht geeignet zum Verkleben von Styropor

Verarbeitung:

Die Klebeflächen müssen trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen Verschmutzungen sein.

Spraydose vor Gebrauch gut schütteln. Sprühkleber bei einem Abstand von ca. 20 bis 25 cm aufsprühen. Die Abbindezeit betr. Ca. 24 Std. Der mehrfach verstellbare Sprühkopf ermöglicht ein horizontales und vertikales Ausprühen.

Den Klebstoff je nach Auftragsstärke und Temperaturverhältnissen ca. 5 - 10 min. ablüften lassen und anschließend passgerecht zusammenfügen, da eine nachträgliche Korrektur nicht mehr möglich ist.

Anschließend die verklebten Teile kurz und kräftig zusammendrücken.

Hinweise für den Anwender:

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind. Ferner sollte in jedem Fall geprüft werden, ob das Produkt den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht.