

Anwendungs- / Verarbeitungshinweis

Technisches Datenblatt Polyester-Sprühspachtel

Artikelnummer:

139452

Sprachen:

de

Technisches Datenblatt

Polyester-Sprühspachtel

Technische Daten:

Basis	Synthetischen Kunstharzen, Pigmenten und Lösungsmitteln (Nitrokombinationsharze)
Farbe	Grau
Geruch	Charakteristisch
Aggregatzustand	Aerosol
Dichte	0,8 g/ml
Zündtemperatur	365 °C
Flammpunkt	-4 °C
Trockenzeit	Staubtrocken: ca. 5 – 10 Min. Grifftrocken: ca. 30 – 40 Min. Durchgetrocknet: ca. 24 Stunden

Beschreibung:

Zum Ausgleichen von Poren, Unebenheiten, Kratzern und Vertiefungen auf Untergründen wie Blech, Stahl, Metall und Holz

Eigenschaften:

- Guter Verlauf
- Hoher Festkörpergehalt
- Sehr ergiebig
- Rasche An- und gute Durchtrocknung
- Nass- und trocken schleifbar
- ohne FCKW
- problemlos mit Acryllacken überlackierbar

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fettfrei und mit einer Korrosionsschutz-Grundierung vorbehandelt sein.

Dose vor Gebrauch ausreichend (mind. 2 Min.) aufschütteln. Sprühspachtel in mehreren Schichten mit zwischenzeitlichen Ablüftungen im Kreuzgang aufsprühen. Dose nach Gebrauch über Kopf freisprühen.

Hinweis: Nicht auf kunsthharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack sonst hochziehen kann

Hinweise für den Anwender:

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind. Ferner sollte in jedem Fall geprüft werden, ob das Produkt den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht.