

Anwendungs- / Verarbeitungshinweis

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:

141392

Sprachen:

de

Technisches Datenblatt

Berner Weißleim Express 500 Art.-Nr. 141392

Technische Daten:

Basis:	PVAC-Dispersion
Dichte:	ca. 1,10 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 5
Farbe:	weiß, in trockenem Zustand transparent
Konsistenz:	mittelviskos, gut verarbeitbar
Weißpunkt:	+7°C
Verarbeitungstemperatur:	18-20°C
Verbrauch:	100-200 g/m ²
Offene Zeit (20°C):	5-10 Minuten
Viskosität bei 20°C:	13.000 ± 2.000 mPa*s

Anwendung:

Die zu verleimenden Materialien staub-, öl- und fettfrei und klimatisiert sein. Nicht unter +10°C verarbeiten.

Sicherheit:

Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise auf unseren Sicherheitsdatenblättern und auf unseren Gebinde-Etiketten. Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft zu beachten. Bei der Verarbeitung des 2K-Zargenschaums sind Handschuhe und Schutzbrille zu tragen.

Sonstiges:

- Reinigung der Maschinen, Auftragsgeräte und Klebstoffgebände erfolgt mit Wasser
- verbrauchsfertig eingestellt
- Holzfeuchte 8-12%
- Pressdruck 0,2-0,7 N/mm²

Hinweise für den Anwender:

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind. Ferner sollte in jedem Fall geprüft werden, ob das Produkt den geltenden Bestimmungen entspricht.