

Anwendungs- / Verarbeitungshinweis

Technisches Datenblatt Art. 148586 Rostschutzgrundierung

Artikelnummer:

148586

Sprachen:

de

Technisches Datenblatt

Berner Rostschutzgrundierung

Technische Daten:

Basis	PVC- freie Bindemittel, natürlichen und synthetischen Harzen, umweltfreundlichen blei- und chromatfreien Mehrphasen-Korrosionsschutzpigmenten, Haftvermittlern.
Farbe	Oxidrot / RAL 3009
Geruch	Charakteristisch
Aggregatzustand	Viskos
Dichte	1,25 – 1,45 g/ml
Viskosität	> 120 Sek. / DIN 4 mm
Spez. Gewicht	1,3 – 1,5 je nach Farbe
Zündtemperatur	> 240 °C
Festkörpergehalt	ca. 68%
Ergiebigkeit	8,3 m ² / ltr. bei 60 µ
Mögliche Verarbeitungstempe.	-10 °C bis +30 °C
Ideale Verarbeitungstemperatur	+18 °C bis +25 °C
Temperaturbeständig	bis +300 °C
Trocknung	- staubtrocken 10 Minuten - griffest 1 Stunde - durchgetrocknet 24 Stunden - stapelbar 8 Stunden bei 20 Min. 60 °C Umluftwärme - griffest 30 Minuten

Überlackierbar

1-K-Lacken (empf. Nach 1 Std.)
2-K-Lacken (z.T. 24 Std. warten
empfohlen)
„kein Zwischenschliff notwendig“

Beschreibung:

Korrosionsschutz an Konstruktionen aus Eisen und Stahl in Land-, Stadt-, Industrie- und Meeresatmosphäre. Für Neu- und Überholungsanstriche, als aktiv korrosionsschützende Grundbeschichtungen auf Basis von Alkyd, Acryl, PVC, Polyester, Cyclokautschuk, Bitumen, PU usw. Korrosionsschutz an Fahrzeugen, Maschinen, Fahrzeugkomponenten, Transportgestellen usw.; als Grundbeschichtung und Füller zugleich für Objektbeschichtungen

Eigenschaften:

- Schnelle Trocknung
- Gute Haftung
- Xylol-, säurefrei
- Schwermetallfrei
- Wetterfest, seewasser-, öl- und benzinbeständig
- Unempfindlich gegen Rauchgase und Ammoniakdünste
- Gut schleifbar durch harte Oberflächenbildung

Verarbeitungshinweise:

Die Untergründe müssen staub-, fett- und ölfrei sein.

Anmerkung:

Hochwertige, matte Einkomponentenbeschichtung; Vorzüglich als Grundierung und Füller zugleich geeignet, auch auf lediglich handentrosteten Flächen. Zweimaliger Anstrich auch wetterfest, seewasser- und ölbeständig.

Hinweise für den Anwender:

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind. Ferner sollte in jedem Fall geprüft werden, ob das Produkt den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht.